



Grey RS 05 ext

Zonwerende folie
Buitenkwaliteit



Grey RS 05 ext

De folie Grey RS 05 ext gaat hitte en verblinding door de zon tegen, terwijl men nog steeds naar buiten kijken kan. Zijn one-way spiegeleffect garandeert privacy en beschermt tegen nieuwsgierige blikken van buiten, zowel overdag als ook 's nachts.

Garantie van GSW verticaal

5 jaar
rondom afkitten siliconen cq lijmkit

Brandwerendheid

EN 13501-1 2007 +A1

Dikte van de folie

60 µ

Kleur

Zilver

Materiaal

PET

Beschikbare Breedte:

↔ 152 cm

Beschikbare Rollengte

↕ 30,5 meter

Opslag -5°C tot +40°C
3 jaar

Met water en drefthanddoek aanbrengen. Ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

**deze gegevens zijn niet contractueel. GSW behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de folies te allen tijde te wijzigen*

TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1%
Transmissie van zichtbaar licht	1%
Reflectie van zichtbaar licht buiten	88%
Reflectie van zichtbaar licht binnen	11%
Totale afgestoten zonne-energie	99%
Totale afgestoten zonne-energie	99%

Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	85%
Absorptie van zonne-energie	14%
Transmissie van zonne-energie	1%

Vermindering reflectie	100%
g-waarde	0,03
u-waarde	5,1
Schaduwcoëfficiënt	0,2

Type installatie : Toepassing buiten

SAMENSTELLING

1. "Harde" krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IRstraling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymersatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - HR++	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	!
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

Ja ✓ Let op ! Nee X

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie

