



Platina 20 ext

Zonwerende folie
Buitenkwaliteit



Platina 20 ext

Met Platina 20 ext-folie blijft zonnearmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Lichtweerkaatsing wordt effectief tegengegaan en doordat de folie als een eenrichtingspiegel fungeert, kan er niet naar binnen worden gekeken. Gebouwen krijgen direct een moderne uitstraling met deze folie.

Garantie van GSW verticaal

10 jaar
rondom afkitten siliconen cq lijmkit

Brandwerendheid

EN 13501-1 2007 +A1

Dikte van de folie

60 µ

Kleur

Zilver

Materiaal

PET

Beschikbare Breedte:

↔ 152 cm
↔ 122 cm

Beschikbare Rollengte

↕ 30,5 meter

Opslag -5°C tot +40°C
3 jaar

Met water en drefthanddoek aanbrengen. Ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

**deze gegevens zijn niet contractueel. GSW behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de folies te allen tijde te wijzigen*

TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1%
Transmissie van zichtbaar licht	15%
Reflectie van zichtbaar licht buiten	65%
Reflectie van zichtbaar licht binnen	65%
Totale afgestoten zonne-energie	84%
Totale afgestoten zonne-energie	90%
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	68%
Absorptie van zonne-energie	20%
Transmissie van zonne-energie	12%
Vermindering reflectie	85%
g-waarde	0,14
u-waarde	5,8
Schaduwcoëfficiënt	0,1

Type installatie : Toepassing buiten

SAMENSTELLING

1. "Harde" krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IRstraling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - HR++	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	!
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

Ja ✓ Let op ! Nee X

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie

